COFRA®
BORN TO WORK

FICHE PRODUIT

GALETTI S3 WR SRC

Réf. de prod.	78710-000
Cat. de sécurité	S3 WR SRC
Pointures	39 - 47
Poids (Pt. 42)	510 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure basse en tissu très respirant et **NEWTECH** hydrofuge et respirant, couleur azur/bleu, doublure en membrane **GORE-TEX® Extended Comfort Footwear**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**

Plus Semelle de propreté **COFRA SOFT**, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une élevée résistance au glissement; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec. Transport rapide de l'humidité à l'extérieur de la chaussure. Tous les matériaux utilisés pour la tige sont extrêmement respirants, hydrofuges, soigneusement combinés parmieux et soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Semelle parfumée. **Surembout en TPU anti-abrasion**

Emplois suggérés Apte à l'utilisation dans des milieux chauds, indoor, outdoor. Chaussures pour milieux humides

Précaution et entretien de la chaussure Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	**Résistance à l'eau**	5.15.1	Résistance à l'eau (air de pénétration de l'eau après 1000 pas dans une surface pleine d'eau)	cm^2	**≤ 3**	≤ 3
	Protection des doigts: coquille en **ALUMINIUM,** extra légère	5.3.2.3	Résistance au choc	mm	**15,5**	≥ 14
	résistante: au choc de 200 J		(hauteur libre après choc)			
	et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.4	Résistance à la compression	mm	**15**	≥ 14
			(hauteur libre après compression)			
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, **Zéro Perforation**	6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique			
			- en lieu humide	MΩ	**460**	≥ 0.1
			- en lieu sec	MΩ	**788**	≤ 1000
	Système antichoc	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	**27**	≥ 20
Tige	**Tissu très respirant, hydrofuge, couleur azur**	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 14,2**	≥ 0,8
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 114,4**	> 15
		6.3.1	Absorption d'eau		**27%**	≤ 30%
			Pénetration d'eau		**0,2 g**	≤ 0,2 g
Tige	**NEWTECH**, respirant et hydrofuge, couleur bleu	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 1,2**	≥ 0,8
	épaisseur 1,6 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 15,3**	> 15
		6.3.1	Absorption d'eau		**25%**	≤ 30%
			Pénetration d'eau		**0,1 g**	≤ 0,2 g
Doublure	Membrane **GORE-TEX®**, respirant, résistante à l'abrasion, couleur gris	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 15,1**	≥ 2
postérieure	épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 121,4**	≥ 20
Semelle/marche	Polyuréthane/TPU antistatique, injecté directement sur la tige	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**35**	≤ 150
	Semelle extérieure: TPU glace anti-glissement, résistante à l'abrasion,	5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**1**	≤ 4
	aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.6	Résistance au détachement	N/mm	**> 5**	≥ 4

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit.
Cofra. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.

		semelle extérieure / semelle intérieure		
Semelle intérieure: polyuréthane, bleu, basse densité, confortable et antichoc	6.4,2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	**-0,8** ≤ 12
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		**0,60** ≥ **0,32**
		SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		**0,51** ≥ 0,28
		SRB : acier + glycérine – plante du pied		**0,27** ≥ 0,18
		SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		**0,19** ≥ 0,13

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit.
Cofra. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.